

ELASTOSIL® R 752/50

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Vibration Dampers, Automotive & Transportation

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Вибрационное Демпфирование
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Уплотнение
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.18	g/cm ³	DIN 51757
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	50		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	830	%	DIN 53504
Комплект сжатия	38	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	32.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	33	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

