

Gallonprene® GP540-9005C

Thermoplastic Elastomer

Shenzhen Sungallon Rubber & Plastic Corporation Limited

Описание материалов:

Gallonprene® GP540-9005C is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It can be processed by extrusion or profile extrusion and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Latin America. Applications of Gallonprene® GP540-9005C include hose/tubing and wire & cable.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Good Aesthetics

Halogen Free

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая поверхность Без галогенов Высокая эластичность		
Используется	Профили Трубка Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/10.0 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 23°C)	90		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	11.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	600	%	ASTM D412
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	160 to 180	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	170 to 190	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	180 to 200	°C	

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 500 mm/min |
| 2. | 500 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

