

DAI-EL™ G-755CBP

Fluoroelastomer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAI-EL G-755CBP is a low viscosity non-cure incorporated copolymer designed for injection, extrusion and transfer applications.

| Главная Информация | |
|--------------------|----------------------------------|
| Характеристики | Низкая вязкость Сополимер |
| Используется | Труба Фитинги для труб |
| Внешний вид | Белый Желтый |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Экструзия Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.81 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Вязкость Mooney (ML 1+10, 121 °C) | 22 | MU | ASTM D1646 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 66 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 2.30 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 14.4 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 330 | % | ASTM D412 |

Дополнительная информация

All tests performed were performed under DAIKIN test methods
Fluorine Content: 66%
Curing characteristic, Measuring Temperature: 160°C
Curing characteristic, Curelasteromer: 12.0 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

