

## Viton® A-331C

Fluoroelastomer

DuPont Performance Elastomers

### Описание материалов:

Viton®A- 331C is a fluororubber (Fluorelastomer) product. It can be processed by extrusion, resin transfer molding or injection molding, and is available in North America or Europe. Viton®The application areas of A- 331C include hose and sealing applications.

Features include:

chemical resistance

Corrosion resistance

Wear-resistant

carbon black

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (30)		
Характеристики	Низкая воздухопроницаемость Сопротивление вытягивания Антибактериальные Антиоксидант Хорошая коррозионная стойкость Хорошая стойкость к стиранию Сопротивление бензину Стойкость к кислоте Маслостойкость		
Используется	Труба Фитинги для труб Уплотнение		
Внешний вид	Белый		
Формы	Лист		
Метод обработки	Экструзия Литье из смолы Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.81	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	1.82	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	77		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (100% Strain)	4.52	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	13.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	240	%	ASTM D412
Комплект сжатия (200°C, 70 hr)	20	%	ASTM D395

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Время демолд		
177°C	10	min
230°C	1400	min

#### Дополнительная информация

Nominal Viscosity, ML 1 + 10, 121°C: 30Polymer Fluorine Content: 66%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

