

## Daelim Po1y® LD-10

Low Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

### Описание материалов:

Daelim Po1y®LD-10 is a low density polyethylene product. It is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®LD-10 application areas include film and food contact applications.

Features include:

Good processability

Transparency

Главная Информация			
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Высокое разрешение Без добавления присадок		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, I, Class A, Cat. 4 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	200	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	21.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	20.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	430	%	ASTM D882
TD: Fracture	540	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	200	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	90	g	ASTM D1922
TD	110	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	10	%	ASTM D1003
Дополнительная информация			

Tear Strength, MD, ASTM D-1004: 100kg/cm Tear Strength, TD, ASTM D-1004: 95kg/cm

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	160 - 190	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

