

Baytec® MP-101

Polyurethane (Polyether, MDI)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Baytec MP-101 is a diphenylmethane diisocyanate (MDI)-terminated polyether prepolymer based on polypropylene ether glycol (PPG).

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	8.96	MPa	ASTM D412
300% strain	12.1	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	26.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	620	%	ASTM D412
Дополнительная информация			
Appearance: Yellow viscous liquidNCO: 9.7 to 10.2 wt%Viscosity at 25°C: 2500 mPa-sSpecific Gravity at 25°C: 1.09Flash Point, PMCC: 216°CDensity at 25°C: 9.1 lb/gal			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat