

## **TABOREN PH 21 B 70**

70% сульфат бария

Polypropylene Homopolymer

SILON s.ro

## Описание материалов:

TABOREN PH 21 B 70 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product filled with 70% barium sulfate. It can be processed by pipe extrusion and is available in Asia Pacific or Europe. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water. Primary characteristic: homopolymer.

| Главная Информация             |  |                   |                 |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование        | Сульфат бария, 70% наполнитель по весу |                   |                 |
| Характеристики                 | Гомополимер                            |                   |                 |
| Используется                   | Трубопроводы                           |                   |                 |
| Формы                          | Гранулы                                |                   |                 |
| Метод обработки                | Экструзионная труба                    |                   |                 |
| Физический                     | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                      | 2.03                                   | g/cm³             | ISO 1183        |
| Массовый расход расплава (MFR) |  |                   |                 |
| (230°C/2.16 kg)                | 0.90                                   | g/10 min          | ISO 1133        |
| Механические                   | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль              | 3700                                   | MPa               | ISO 178         |
| Тепловой                       | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения  | 159                                    | °C                | ISO 306/A       |

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

