

## Fixmaster Wear Resistant Putty

Керамическое волокно

Ероху; Epoxide

Loctite®

### Описание материалов:

Fixmaster Wear Resistant Putty is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with ceramic fiber. It is available in North America. Applications of Fixmaster Wear Resistant Putty include coating applications and industrial applications. Primary characteristic: wear resistant.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Керамическое волокно		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая износостойкость		
Используется	Промышленное применение		
	Защитные покрытия		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	96.5	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Volume: 4.0		
Срок службы горшка (25°C)	45	min	
Время демолд (25°C)	480	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

