

EPO-TEK® EV2118-2

Серебристый

Ероху; Epoxide

Ероху Technology Inc.

Описание материалов:

A silver-filled, electrically conductive epoxy designed for semiconductor and electronic assembly.
Formerly 78-118-2

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Серебристый	
Характеристики	Электропроводящий	
Используется	Клеи Электрическое/электронное применение	
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) EC 2003/11/EC EC 2006/122/EC	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Формы	Паста	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Размер частиц	20.0	µm
Температура разложения	325	°C
Operating Temperature		
Continuous	-55 to 150	°C
Intermittent	-55 to 250	°C
Модуль хранения	4.73	GPa
Тиксотропный индекс	4.40	
Weight Loss on Heating		
200°C	0.61	%
250°C	0.84	%
300°C	1.6	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	40.0	°C
Теплопроводность	4.0	W/m/K
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0	

Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Срок годности (23°C)	52	wk
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- 1	Silver	
-- 2	Silver	
Плотность		
Part A	2.52	g/cm ³
Part B	3.32	g/cm ³
Вязкость ³ (23°C)	2.8	Pa·s
Время отверждения (150°C)	0.17	hr
Срок службы горшка	4300	min
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суху (Shore A)	55	
Сопrotивление громкости (23°C)	< 5.0E-4	ohms-cm
NOTE		
1.	Part B	
2.	Part A	
3.	100 rpm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

