

## Generic DAP - Glass Fiber, Long

Длинное стекловолокно

Diallyl Phthalate

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic DAP - Glass Fiber, Long  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.73 to 1.79	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	13800 to 13900	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (23°C)	151 to 153	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160 to 190	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	260 to 261	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (23°C)	13 to 16	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (23°C)	3.50 to 4.43		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (23°C)	0.010 to 0.019		ASTM D150
Дуговое сопротивление	130 to 136	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	30 to 41	%	ASTM D2863

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

