

## Fenochem T 5800

Древесный краситель

Phenolic

Chemiplastica, Inc.

### Описание материалов:

Colour : black

Reinforcement : wood filler/inorganic

Application areas : handwheels, knobs, handles, technical pieces

Mark : DIN 31/1649

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Древесная мука \ неорганическая
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов
Используется	Инженерные детали
	Ручки
	Ручки
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Литье под давлением
	Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.48	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 2577
-- <sup>1</sup>	0.40 to 0.60	%	
--	0.50 to 0.70	%	
Поглощение воды	< 100.0	mg	ISO 62
Воспламеняемость			IEC 707
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс	> 70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 1.3	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	> 4.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	> 115	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+9	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	> 1.0E+10	ohms-cm	IEC 60093

Comparative Tracking Index	> 125	V	IEC 60112
----------------------------	-------	---	-----------

## NOTE

1. Post-shrink

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

