

SUMILITE® PL-1256 (Punching)

Phenolic

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

SUMILITE®PL-1256 (Punching) is a phenolic (Phenolic) product. It is available in North America. SUMILITE®PL-1256 (Punching) applications include electrical/electronic applications, electrical appliances and coating applications. The main characteristics are: flame retardant/rated flame.

Главная Информация			
Используется	Ламинат		
	Электрическое/электронное применение		
	Электроприборы		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	1.5	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength (Yield)	130	MPa	ASTM D790
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	20	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	5.20		ASTM D150
Коэффициент рассеивания	0.060		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

Дополнительная информация			
Tests were performed in accordance with JIS K6911 Flexural Strength, JIS K6911, Flow: 150 Mpa Flexural Strength, JIS K6911, Across Flow: 130 Mpa Solvent Resistivity, JIS K6911, 30 min boil: Constant Dielectric Strength, JIS K6911, Flatwise: 20 MV/m Punching Shrinkage, JIS K6911, 60°C, 150 mm length, Flow: 0.13% Punching Shrinkage, JIS K6911, 60°C, 150 mm length, Across Flow: 0.22% Punching Temperature, JIS K6911: 90°C Insulation Resistance, JIS K6911: 5e4 M ohms Insulation Resistance JIS K6911: 5e1 M ohms Heat Resistivity, JIS K6911, 120 min: 120°C			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

