

Witcobond® W-505

Polyurethane (Polyester based)

Chemtura

Описание материалов:

Witcobond W-505 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Формы	Дисперсия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.06	g/cm ³
РН (25°C)	7.5 to 8.5	
Содержание твердых веществ	39 to 41	%
Твердость-Sward	10.0	
Pencil Hardness	HB-B	
Сольвент-N-метилпирролидон	2.6	%
Минимальная температура формования пленки	0	°C
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	6.89	MPa
Прочность на растяжение	34.5	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	480	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	-46.0	°C
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	600 to 900	cP

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

