

CLEARTUF TURBO II

Polyethylene Terephthalate

M&G; Gruppo Mossi & Ghisolfi

Описание материалов:

CLEARTUF TURBO II Polyester Resin is a TPA-based polyethylene terephthalate copolymer resin specially designed for use in producing bottles for the mineral water market. It is a low molecular weight polymer with a 0.74 intrinsic viscosity (IV).

CLEARTUF TURBO II Polyester Resin is designed to provide highly desirable container properties, including clarity, sparkle, and good color.

CLEARTUF TURBO II Polyester Resin is designed with a special catalyst and stabilizer system that offers property retention during processing. This superior stability also enables use of the required drying conditions without affecting color or molecular weight. CLEARTUF TURBO II Polyester Resin also can be processed at lower temperatures compared to other typical bottle grades.

Главная Информация		
Добавка	Стабилизатор обработки	
Характеристики	Низкий Молекулярный вес	
	Сополимер	
	Хорошая стабильность обработки	
	Хорошая окраска	
Используется	Высокое разрешение	
	Бутылка	
	Контейнер	
Формы	Частицы	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	248	°C
Дополнительная информация		
Intrinsic viscosity (I.V.), SMS 2867, +/- 0.02: 0.74 dl/gAcetaldehyde content, SMS 2791: 1.2 ppm Max.Colour (L* value), SMS 2789: 70 Min.Colour (b* value), SMS 2789: 0 Max.Melting point, SMS 2844: 248°CForeign particles, Visual Detection: None		
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки-Осушитель сушилка	177	°C
Время сушки-Осушитель сушилка	4.0 - 6.0	hr
Точка росы-Осушитель сушилка	-29.0	°C
Рекомендуемая максимальная влажность	3.0E-3	%
Температура обработки (расплава)	258 - 278	°C
Инструкции по впрыску		

Blow molding processing temp: 90° to 105°C more than melting point

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

