ExxonMobil™ PP4712E1

Polypropylene Homopolymer

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

An easy-to-process homopolymer resin designed mainly for stretch films.

Главная Информация	
Характеристики	Гальваническое покрытие
Используется	Направленная пленка Промышленное применение Внешняя упаковка для табака, гибкая упаковка
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение [1] (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [2] (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant			
-- [3]	1430	MPa	ASTM D790A
-- [4]	1600	MPa	ASTM D790B
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact (23°C)	52	J/m	ASTM D256A
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	88.3	°C	ASTM D648

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat