

Alpha PVC GM 5055 NATURAL

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

A 105°C RATED, LEAD & CADMIUM FREE, UL-94 V-2 MOLDING COMPOUND

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) содержание кадмия Низкое (нет) Содержание свинца		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 to 1.33	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	65 to 71		
Shore A, 15 sec	52 to 58		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.02 mm)	10.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.02 mm)	300	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (136°C, 168 hr)	-10	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (136°C, 168 hr)	-10	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	27	%	ASTM D2863
NOTE			
1.	Thickness: 40 mil		
2.	Thickness: 40 mil		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

