

HydroThane™ 95A

Polyurethane

CardioTech International, Inc.

Описание материалов:

HydroThane™ 95A is a Polyurethane material. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Important attributes of HydroThane™ 95A are:

High Strength

Lubricated

| Главная Информация | |
|--------------------|---------------------------------|
| Добавка | Смазка |
| Характеристики | Высокое удлинение |
| | Высокая прочность на растяжение |
| | Смазка |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Литье под давлением |

| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 95 | ASTM D2240 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Yield) | 40.0 | МПа | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 480 | % | ASTM D412 |

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Зона цилиндра 1 темп. | 76.7 | °C |
| Зона цилиндра 2 температура. | 85.0 | °C |
| Зона цилиндра 3 темп. | 87.8 | °C |
| Температура расплава | 79.4 | °C |
| Температура матрицы | 79.4 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

