

SPI HOPP12

Polypropylene Homopolymer

Service Polymers, Inc.

Описание материалов:

SPI HOPP12 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of SPI HOPP12 include appliances, caps/lids/closures, consumer goods and household applications.

Characteristics include:

Low to No Odor/Taste

Good Processability

Good Stiffness

High ESCR (Stress Crack Resistant)

Homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая технологичность</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая Isotactic</p> <p>Гомополимер</p> <p>Низкий и без запаха</p> <p>Низкий на вкус</p> <p>Средняя вязкость</p>		
Используется	<p>Приборы</p> <p>Затворы</p> <p>Общее назначение</p> <p>Товары для дома</p> <p>Игрушки</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded)	33.1	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded)	8.0	%	ASTM D638
-----------------------------------------------------------------	-----	---	-----------

Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded)	1240	MPa	ASTM D790
-------------------------------------------------------------	------	-----	-----------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-------------	----------------------	-------------------	-----------------

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	32	J/m	ASTM D256
-----------------------------------------------	----	-----	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded)	100	°C	ASTM D648
------------------------------------------------------------------------------	-----	----	-----------

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat