

ELASTOSIL® R 701/80

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Automotive, Automotive & Transportation

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Photocopier Rolls, Printing Industry

Membranes, Automotive & Transportation

Membranes, Plastics and Rubber Processing

Architectural Textiles, Technical Textiles

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивость к смазке Комплект низкого сжатия Маслостойкий
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Уплотнение Прокладки Уплотнения
Метод обработки	Каландрирование Прессформа сжатия Экструзия Пресс-форма Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Beige		
Плотность	1.39	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	80		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.80	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	210	%	DIN 53504
Комплект сжатия	17	%	DIN ISO 815-B

Восстановленная устойчивость

58

%

DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat