

## ELASTEL™ PROD-67

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

HELLENIC CABLES S.A.

### Описание материалов:

Description: EPDM based compound for the production of an elastic profile

Packaging: In carton boxes of approximately 400-500 kg

Use: Sealing of aluminum profiles, window frames, etc.

Главная Информация		
Используется	Профили	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.24	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	65 to 69	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	60.0	°C
Зона цилиндра 2 температура.	65.0	°C
Зона цилиндра 3 темп.	65.0	°C
Температура головы	70	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

