

Fluorosite 600 - GMP

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

Описание материалов:

Fluorosite 600-GMP is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

Главная Информация	
Добавка	Неуказанные добавки
Характеристики	Хорошая мобильность
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	3.10 - 3.16	g/cm ³	Internal method
Видимая плотность	0.90 - 1.10	g/cm ³	Internal method
Распределение размеров частиц-D50	600.0 - 700.0	µm	Internal method
Сжатие-Спекание	1.3 - 2.5	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	360	°C	
Время потока-50 грамм	1.4 - 2.5	sec	Internal method

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65 - 71		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Code: 010046002			

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	44.1 - 53.9	MPa

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

