

Epic Epoxy S7512

Epoxy; Epoxide

Epic Resins

Описание материалов:

Two Component Epoxy

Epic S7512 is a thermally conductive potting compound that possesses a long work life and low mixed viscosity that helps to fully encapsulate tight tolerance areas.

Главная Информация	
Характеристики	Низкая вязкость Теплопроводящий
Используется	Светодиоды
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	88 to 91	ASTM D2240

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	48.0 to 52.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	3.4E-5 to 3.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	1.3 to 1.4	W/m/K	ASTM C177

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Терморегулирующая вязкость ¹ (25°C)	4000 to 5000	cP	ASTM D2393

NOTE

1. 20 RPM

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

