

ELASTOSIL® LR 3071/30 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
Используется	Прокладки
	Инжекционный метод литья
	Уплотнения
Метод обработки	Кокструзия
	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	600	Pa·s	DIN 53019

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	27		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	900	%	DIN 53504
Комплект сжатия	70	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	21.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

