

Lucky Enpla LPB1006F

Polybutylene Terephthalate

Lucky Enpla Co LTD

Описание материалов:

Lucky Enpla LPB1006F is a polybutene terephthalate (PBT) product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. Typical application areas are: electrical/electronic applications. The main characteristics are: good weather resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Соединитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.43	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0 - 2.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	51.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ²	2260	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	71.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (3.18 mm)	59	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	165	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C	
Время сушки	2.0 - 3.0	hr	
Задняя температура	230 - 250	°C	
Средняя температура	230 - 250	°C	
Передняя температура	240 - 260	°C	
Температура сопла	245 - 265	°C	
Температура формы	50.0 - 70.0	°C	
Back Pressure	0.490 - 2.94	MPa	
Screw Speed	30 - 60	rpm	

Инструкции по впрыску

Resin Temperature: 240-260°C Injection Pressure (1st Pressure): 600-1100 kg/cm² Injection Pressure (2nd Pressure): 400-800 kg/cm²

NOTE

1.	50 mm/min
2.	10 mm/min

3.

10 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

