

Huaфон JF-P-9186 / JF-I-9422

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Low density. high hardness. excellent liquidity.

Applications: For sandals.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Высокая твердость	
	Низкая плотность	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.350 to 0.400	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	60.0 to 70.0	
Asker C : 23°C	75.0 to 85.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 98 to 100	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- ²	Clear/Transparent	
-- ³	White	
Вязкость		
40°C ⁴	0.10 to 0.30	Pa·s
40°C ⁵	1.0 to 1.8	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 4.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 200	%
Tear Strength	> 15.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	

3.	Part A
4.	Part B
5.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

