

MTEGRITY™ LLDPE LL104HH

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene
High slip and antiblock levels
Commercial and Industrial packaging
Liners

Главная Информация			
Добавка	Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам		
Характеристики	Низкая плотность Высокая гладкость Высокая устойчивость к царапинам		
Используется	Упаковка Пленка Подкладка Промышленное применение		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.916	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Эластичный модуль-MD	193	MPa	ASTM D882
Эластичный модуль-TD	214	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	44.8	MPa	ASTM D882
TD: Yield	31.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	550	%	ASTM D882
TD: Fracture	830	%	ASTM D882
Ударное падение Dart (38 µm)	180	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 38 µm	200	g	ASTM D1922

TD : 38 μ m

580

g

ASTM D1922

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat