

# Hifax TRC 835P LAH DARK GREY

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

## Описание материалов:

Hifax TRC 835P LAH DARK GREY high melt flow, medium high flexural modulus, precolored, UV-stabilized, mineral filled, paintable thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a very good balance of properties. It is typically used for automotive exterior trim applications.

For regulatory compliance information, see Hifax TRC 835P LAH DARK GREY Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Распылитель Высокая яркость		
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части Внешнее украшение автомобиля		
Внешний вид	Темно-серый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	38	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	19.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное устройство для дротиков (-15°C, Ductile Failure)	26.0	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

