

POLYLAN 30 41-sz

Acrylonitrile Butadiene Styrene

POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG

Описание материалов:

POLYLAN 30 41-sz is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It is available in Europe.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.06	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	10 to 14	g/10 min	DIN 53735
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2300	MPa	DIN 53457
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	11 to 13	kJ/m ²	ISO 179/2C
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	20 to 24	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.0	°C	DIN 53460 ¹
Heat Deflection Temperature	92	°C	DIN 53460

NOTE

1. B (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat