

NOVAPOL® TF-0338-E

Linear Medium Density Polyethylene

NOVA Chemicals

Описание материалов:

NOVAPOL® TF-0338-E is a Linear Medium Density Polyethylene material. It is available in North America for film extrusion.

Important attributes of NOVAPOL® TF-0338-E are:

Antioxidant

Food Contact Acceptable

Good Stiffness

High Gloss

Typical applications include:

Additive/Masterbatch

Film

Food Contact Applications

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая жесткость		
Используется	Глянцевый		
	Смешивание		
	Литая пленка		
Рейтинг агентства	Уплотнение		
	Пленка		
	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.938	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	20	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 20 µm, Cast Film	320	MPa	
1% Secant, TD : 20 µm, Cast Film	430	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,20 µm, Cast Film	17.0	MPa	

TD : Yield,20 µm, Cast Film	18.0	MPa	
MD : Break, 20 µm,Cast Film	39.0	MPa	
TD : Break, 20 µm,Cast Film	28.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 20 µm,Cast Film	670	%	
TD : Break, 20 µm,Cast Film	900	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 20 µm, Cast Film	27	g	
TD : 20 µm, Cast Film	200	g	

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 20.0 µm, Cast Film)	85		ASTM D2457
Haze (20.0 µm, Cast Film)	3.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Low Friction Puncture - Cast Film (20.0 µm)	140	J/cm	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

