

## Aropol™ 2036 C

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

### Описание материалов:

Ashland Resins for the Pultrusion Market

Chemistry

Medium reactivity UPR

Performance Attributes

Excellent physical properties. High elongation. Good toughness. Formulated per CFR 177.2420.

Typical Applications

Structural shapes. Ladder rails. Beams. Cooling tower components. Pigmented components.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая прочность Высокое удлинение Средняя реактивность	
Используется	Детали конструкции	
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2420	
Метод обработки	Пультрузия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	1100	mPa·s
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	3380	MPa
Прочность на растяжение	81.4	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	4.5	%
Флекторный модуль	3650	MPa
Flexural Strength	139	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature	95	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

