

Manner Flexible PVC V924 NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 105°C Insulation and Jacket Compound designed for use in CL2R, CL3R applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Используется	Изоляция		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore C, 15 sec)	65 to 71		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	35	%	ASTM D2863
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Molding	188	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

