

## NORYL™ CN5246 resin

30% наполнитель

Polyphenylene Ether + PS

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

### Описание материалов:

30% Filled FR High Modulus PPE/PS blend

Главная Информация			
UL YellowCard	E207780-228542		
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.25 to 0.30	%	Internal Method
Поглощение воды (24 hr)	0.060	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	109	MPa	Internal Method
Удлинение при растяжении (Break)	7.0	%	Internal Method
Флекторный модуль	8230	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	152	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	68	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm)	125	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	2.4E-5 to 3.4E-5	cm/cm/°C	ASTM E831

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

