

Hifax 7334 XEP

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hifax" 7334 XEP is a new outstanding elastomeric thermoplastic polyolefin with an extremely high rubber content made by BASELL proprietary technology. This grade is designed for use in applications where softness is a key requirement. When used in compounds it shows high efficiency and excellent processability while maintaining optimum mechanical properties. This grade is available in natural pellets.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Румяна устойчивы Ковкий материал Хорошая адгезия Хорошая технологичность Высокая ударопрочность Низкий поток Мягкий 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Приборы Строительные материалы Применение конструкции Товары для дома Упаковка Профили Лист Спортивные товары Игрушки Применение проводов и кабелей 		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.87	g/cm ³	ASTM D1895, ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	75		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	20.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (-50°C)	No Break		ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	41.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления (DSC)	141	°C	ISO 3146
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск ¹ (60°)	74	ASTM D2457	

NOTE

1. Note: MA 17021

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat