

## Riblene® MR 30

Low Density Polyethylene

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Riblene MR 30 is a low density polyethylene resin (LDPE) characterized by a high flowability and a medium rigidity.

Parts made by Riblene MR 30 are characterised by good mechanical and optical properties.

Main Application

Riblene MR 30 is ideal for injection moulding applications. Riblene MR 30 is recommended for houseware, high gloss toys and low thickness articles.

Because of its fluidity, Riblene MR 30 is also recommended for masterbatches production.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Высокий поток</p> <p>Глянцевый</p> <p>Средняя жесткость</p> <p>Оптика</p>		
Используется	<p>Товары для дома</p> <p>Маточная смесь</p> <p>Тонкостенные детали</p> <p>Игрушки</p>		
Рейтинг агентства	ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	50		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	12.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	180	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -15.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	92.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления	111	°C	Internal Method
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Задняя температура	160 to 200	°C
Средняя температура	160 to 200	°C
Передняя температура	160 to 200	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

