

VITAMIDE® BC10BK6549

Polyamide 6

Jackdaw Polymers

Описание материалов:

VITAMIDE® BC10BK6549 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Lubricated

| Главная Информация | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Добавка | Графитовый порошок лубрикант (8%) | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.15 | g/cm ³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr) | 2.6 | % | ASTM D570, ISO 62 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 50.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 120 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2600 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| Флекторный стресс | | | |
| -- | 94.0 | MPa | ISO 178 |
| Break | 94.0 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 5.0 | kJ/m ² | ISO 179 |
| Charpy Unnotched Impact Strength | No Break | | ISO 179 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 190 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 70.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| Пиковая температура плавления | 218 | °C | ASTM D2117, ISO 1218 |
| CLTE-Поток | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости | 3.0E+13 | ohms-cm | ASTM D257, IEC 60093 |
| Comparative Tracking Index (Solution A) | 600 | V | IEC 60112 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | V-2 | | UL 94 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

