

## Forprene® 6NB901A90

Thermoplastic Vulcanizate

SO.F.TER. SPA

### Описание материалов:

Forprene®6NB901A90 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America, Latin America or Europe. The processing method is blow molding. Forprene®The main characteristics of 6NB901A90 are: compliance with REACH standards.

Forprene®The typical application areas of 6NB901A90 are: automotive industry

### Главная Информация

Используется	Применение в автомобильной области
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Выдвунное формование

### Физический

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

### Твердость

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	92		ASTM D2240

### Эластомеры

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	32	%	ASTM D412
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)	6.40	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	15.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	60.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup> (70°C, 22 hr)	47	%	ASTM D395B

### Экструзия

	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	80.0	°C
Время сушки	3.0	hr
Зона цилиндра 1 темп.	170	°C
Зона цилиндра 2 температура.	180	°C
Зона цилиндра 3 темп.	185	°C
Температура матрицы	185	°C

### Инструкции по экструзии

Extrusion Head Temperature: 195°C

### NOTE

1.	Mouth die c
2.	Mouth die c
3.	Mouth die c
4.	C mould

5.

Type 1

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

