

ELASTOSIL® R plus 4001/50

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded parts; tap water and wastewater contact, Plastics and Rubber Processing

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Общее назначение |
| Используется | Прокладки Мембраны Применение питьевой воды Уплотнения Прозрачные детали |
| Метод обработки | Прессформа сжатия Пресс-форма |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Clear/Transparent | | |

| | | | |
|-----------|------|-------------------|----------|
| Плотность | 1.13 | g/cm ³ | ISO 1183 |
|-----------|------|-------------------|----------|

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суху (Shore A) | 50 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 11.5 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 750 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 20 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 35.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Восстановленная устойчивость | 57 | % | DIN 53512 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

