

## Dartek B-601

Polyamide 66

DuPont Canada, Inc. - Dartek Division

### Описание материалов:

Dartek B-601 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It can be processed by film extrusion, laminating, thermoforming, or vacuum forming and is available in North America. Applications of Dartek B-601 include packaging and film.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Clarity

Heat Resistant

Low to No Odor/Taste

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к смазке Высокая четкость Высокая термостойкость Низкий запах Влагозащитный барьер		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Экструзионная пленка Ламинирование Термоформовка Вакуумная формовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Static)	0.45		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	689	MPa	
1% Secant, TD	689	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882

MD : Yield	62.1	MPa	
TD : Yield	62.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	
TD : Break	300	%	
Ударное падение Dart	600	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	35	g	
TD	30	g	
Проницаемость кислорода	0.20	cm <sup>3</sup> -mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr	ASTM D3985
Передача водяного пара	9.3	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM E96
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Haze	1.5	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

