

## MARPOL® LL6F 804

Linear Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

Description: MARPOL® LLHF 804 is a hexene medium density polyethylene cast film resin designed for applications requiring high strength and stiffness. Films produced with this resin demonstrate good tensile and puncture resistance properties.

Recommended Applications

Agricultural film, cast film, overwrap film, and diaper backsheets

Главная Информация			
Характеристики	Гексен-комномер Высокая жесткость Высокая прочность Высокая прочность на растяжение Стойкий к проколу		
Используется	Применение в сельском хозяйстве Литая пленка Пленка Санитарные продукты		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.942	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.3	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	379	MPa	
1% Secant, TD	427	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	16.5	MPa	
TD : Yield	17.2	MPa	
MD : Break	50.3	MPa	
TD : Break	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	590	%	
TD : Break	830	%	
Ударное падение Dart	< 50	g	ASTM D1709A

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	20	g	
TD	170	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	82		ASTM D2457
Haze	3.4	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

