

SUNIGUM® P95

Acrylic

Omnova Solutions Inc.

Описание материалов:

Acrylate Terpolymer

KEY ADVANTAGES

Resistant to heat & UV radiation

Chemical, oil & fuel resistance

Tailor made TPE's that offer softness, matte surface finish, leather-like appearance, color retention and weatherability

APPLICATIONS

Plastic modification in thermoplastic melt blends: PVC, CPE, COPE, TPU, ASA/ABS/SAN and other polymers with some polarity such as olefin copolymers like EVA and EMA

Overmolded & co-extruded TPE's: auto interior skins, auto profiles & moldings, building gaskets, coated fabrics & roofing, hoses & tubing, skins & leather, wires & cable

Additional Feature: Good compatibility with TPU, PVC, COPE, ABS and SAN

Главная Информация

Добавка	Обработка помощи
Характеристики	Топливная устойчивость
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая поверхность
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Высокая термостойкость
	Маслостойкий
Используется	Компоненты прибора
	Автомобильные Приложения
	Автомобильные внешние части
	Автомобильная внешняя отделка
	Детали интерьера автомобиля
	Автомобильная внутренняя отделка
	Кабельный кожух
	Потребительские приложения
	Обувь
	Прокладки
	Остекление
	Шланг
	Мембраны
	Инжекционный метод литья
Профили	
Уплотнения	

Трубка

Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Внешний вид	Кремово-белый
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	
Вязкость Mooney (ML 1+4, 150°C)	25	MU	
Размер частиц	800	µm	
Разделен с	Calcium Carbonate		

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	53		ASTM D2240

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-25.0 to -18.0	°C	ASTM E1356

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

