

## Hyundai EP PA66 LD381\*

38% GlassMineral

Polyamide 66

HYUNDAI EP Co., Ltd.

### Описание материалов:

Hyundai EP PA66 LD381\* is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with 38% glass\mineral. It is available in Asia Pacific. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

Good Aesthetics

Good Weather Resistance

Heat Stabilizer

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло \ Mineral, 38% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
	Стабилизация тепла		
	Приятный внешний вид		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильная крышка под капот		
	Общее назначение		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.60	%	ASTM D955
Содержание золы	38	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	121		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	123	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6860	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	216	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
	-30°C	44	J/m
	23°C	64	J/m

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	240	°C	ASTM D648
Температура плавления	265	°C	

  

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+13 to 1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	3.5	kV/mm	ASTM D149

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

