

Sylvin 8409-70UV Natural

Polyvinyl Chloride + PUR

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8409-70UV Natural Is A Flexible Thermoplastic Alloy Compound Of Vinyl And Polyurethane Formulated For Extrusion Or Molding Applications That Require Increased Abrasion And Chemical Resistance. This Compound Contains A Ultra Violet Stabilizer.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	70		ASTM D2240
---------------------------------------	----	--	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Break)	12.4	MPa	ASTM D638
---------------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D638
----------------------------------	-----	---	-----------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tear Strength	48.2	kN/m	ASTM D624
---------------	------	------	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура плавления	160 to 171	°C
-----------------------	------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

