

tefabloc® TO 133

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

The tefabloc® engineering plastics make use of the elastomeric properties of styrenic bloc co-polymer (SBS) and of hydrogenated styrenic bloc co-polymers (SEBS). The specific structure of tefabloc® combines the physical properties of a vulcanised rubber with the advantages of a thermoplastic. Their specific compositions give these TPEs a very good resistance to oxidation, detergents, acids and ozone and a very good weatherability.

tefabloc® performs surprisingly well at low temperatures by keeping its mechanical and flexibility properties, where many other plastics become hard and brittle.

The product range of tefabloc® is one of the widest found, with very low hardness starting from 5 Shore A, the flexible grades from 40 to 80 Shore A and the semi-rigid up to 60 Shore D. We offer colour-matched compounds as well natural grades that can be easily coloured with masterbatch.

Главная Информация

Характеристики	Кислотоупорный
	Устойчивость к основанию
	Моющее средство стойкое
	Приемлемый пищевой контакт
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая стабильность цвета
	Хорошая термическая стабильность
	Хорошая устойчивость к погоде
	Устойчивость к окислению
	Устойчивость к озону

Внешний вид	Непрозрачный
-------------	--------------

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость по суше		ISO 868
Shore A	35	
Shore D	51	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-60 to 70	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

