

## TAFMER™ MA8510

Polyalphaolefin

Mitsui Chemicals, Inc.

### Описание материалов:

TAFMER™ MA8510, acid modified polyolefin, is used as a modifier for engineering plastics to improve impact resistance.

| Главная Информация               |  |                   |                 |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Низкий удельный вес<br>Хорошая ударопрочность<br>Ударопрочность при низкой температуре |                   |                 |
| Используется                     | Пластиковая модификация  |                   |                 |
| Рейтинг агентства                | ЕС неуказанный рейтинг   |                   |                 |
| Формы                            | Частицы  |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                        | 0.885  | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |
| Массовый расход расплава (MFR)   |  |                   | ASTM D1238      |
| 190°C/2.16 kg                    | 2.4  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| 230°C/2.16 kg                    | 5.0  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Твердость                        | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 86   |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | > 24.0   | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 1000   | %                 | ASTM D638       |
| Тепловой                         | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости             | < -70.0  | °C                | ASTM D746       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

