

Karina IVORY TR (SP31503) -E TR-600N35/ 1-YT-A

Thermoplastic Elastomer

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

IVORY THERMOPLASTIC RUBBER COMPOUND - UV RESISTANT

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.17 to 1.23	g/cm ³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-2.47 to 0.530		ME 12
Цвет b	2.85 to 5.85		ME 12
Color L	83.7 to 86.7		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	58 to 62		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 10.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 200	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat