

## DOMAMID® A1-004-V40-N

40% стекловолокно

Polyamide 6

DOMO Engineering Plastics GmbH

### Описание материалов:

Polyamide 6, medium viscosity, 40% glass fiber reinforced, natural

Главная Информация			
UL YellowCard	E329653-100458649		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Средняя вязкость		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/5.0 kg)	25.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Поглощение воды <sup>1</sup>			ISO 62
Saturation, 23°C	1.0	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.10	%	
Номер вязкости (H2SO4 (Sulphuric Acid))	145	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Содержание золы (650°C)	40	%	ISO 3451
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	217	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	12000	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Break)	200	MPa	ISO 527-2/1A/5
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль <sup>2</sup>	10000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>3</sup>	310	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	13	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	18	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	80	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	110	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	220	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	210	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	217	°C	ISO 306/A50
--	214	°C	ISO 306/B50
Температура плавления	221	°C	ISO 11357-3
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	ohms	VDE 0303-3
Сопротивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	VDE 0303-3
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Скорость горения <sup>4</sup> (2.00 mm)	23	mm/min	ISO 3795
Огнестойкость			UL 94
1.50 mm	HB		
3.00 mm	HB		
Температура зажигания провода свечения			VDE 0471/2
2.00 mm	700	°C	
3.00 mm	700	°C	

#### NOTE

1. 24 hrs
2. 5.0 mm/min
3. 5.0 mm/min
4. FMVSS302

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

