

EPDM 430

Hydrocarbon Rubber

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

EPDM 430 is an amorphous, very low diene-containing ethylene-propylene-diene terpolymer (EPDM) and is suitable for peroxide cured articles. EPDM 430 can also be blended with butyl rubber to improve processing and vulcanizate properties of automotive and bicycle tire innertubes.

Main Characteristics:

Amorphous

Very low diene

Low molecular weight

Heat and UV stable

Applications:

Blend component with butyl rubber in innertubes

Peroxide cured molded parts

Notes:

Can be used in contact with all foods except water in oil emulsions, high or low fat, and low moisture fats and oil.

Adhesives only.

Complies with

U.S. FDA 21 CFR 177.2600

U.S. FDA 21 CFR 177.1520

U.S. FDA 21 CFR 175.105

U.S. FDA 21 CFR 177.1210

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация

Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,1520 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1210 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600
-------------------	---

Формы

Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	23 - 31	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	40.0 - 44.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	0.6 - 1.0	wt%	ASTM D6047
Содержание пропилена	57.0	wt%	ASTM D3900
Остаточный конверсионный металл		ppm	Internal method
Молекулярное распределение веса	Narrow		Internal method
Содержание золы		wt%	ASTM D5667
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

Storage and Handling: The quality of EPDM products may be affected by exposure to artificial or natural light. This product should be stored indoors in its original packaging and out of direct sunlight.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

