

Sinvicomp SZN6028A

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

"Sinvicomp" SZN 6028A is a wire & cable polyvinylchloride compound available in pellet form. SZN 6028A provides good abrasion and chemical resistance to jacketing of cables.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая химическая стойкость		
Используется	Проволочная оболочка		
Типы проводов (как 3147/3191)	5V-90		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.0	MPa	IEC 60811-1-1
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	IEC 60811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменения механических свойств после теста на старение горячего воздуха, 115 °C, 504 ч ¹			AS 3147/3191
Tensile strength change	10	%	AS 3147/3191
Change in tensile elongation	30	%	AS 3147/3191
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая Деформация-120 °C, 1hr (120°C)	45	%	BS 6469
Потеря массы-115 ± 2 °C, 5 дней ² (115°C)	1.20	mg/cm ²	BS 2782
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Typical temperature profile for processing SINVICOMP compound is from 160°C to 180°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process SINVICOMP. Feeding zone: 160°C Compression zone: 160°C~170°C Mixing zone: 170°C~180°C Nozzle/Die Zone: 180°C			
NOTE			
1.	115±2°C		
2.	115±2°C, 5days, BS2782:1970		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

