

Diamond GPPS GP-525

General Purpose Polystyrene

Diamond Polystyrene

Описание материалов:

DIAMOND GP-500N & GP-525 are General Purposes Polystyrene having excellent clarity and gloss. They are available in Blue tint and have good dimensional stability at High temperature.

GP-525 Blue Tinted, Excellent Clarity, Good Flow, Low Volatility (below 1000 ppm)

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хороший поток</p> <p>Хорошая плавность</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Хорошая поверхность</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Глянцевый</p>		
Используется	<p>Компоненты прибора</p> <p>Аудиоленты</p> <p>Контейнеры</p> <p>Чашки</p> <p>Общее назначение</p> <p>Товары для дома</p> <p>Осветительные приборы</p> <p>Игрушки</p> <p>Инструменты для письма</p>		
Внешний вид	Прозрачный синий оттенок		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.04	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	7.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	68.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

