

EVICOM™ GRS 5015 AD1

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Free of heavy metals

Главная Информация			
Характеристики	Сопротивление усталости		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	52		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	8.50	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	360	%	ISO 527-2

Дополнительная информация

Heat Stability, CEI 20-34/3-2: 35 mins

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

